

SEFAR® PET 1500			vazba		velikost oka	jmenovitý průměr vlákna	stupeň otevřenosti síta	tloušťka síťoviny	teoretický objem barvy	váha síťoviny	SERVIS CENTRUM dodávané šíře											
označení - cm/palec		µm									µm	%	µm	cm³/ m²	g/ m ²	cm palec	115 45	136 53	158 62	165 65	186 73	212 83
8/20-300W			PW	1:1	950	300	57.8	560	323.5	169			o*									
10/25-260W			PW	1:1	739	260	54.6	498	272.0	158				o								
10/25-350W			PW	1:1	643	350	41.3	621	256.8	287				o								
12/30-140W			PW	1:1	688	140	68.2	256	174.7	55		x	x									
15/40-200W			PW	1:1	465	200	48.6	353	171.5	141		x	o	x								
15/40-250W			PW	1:1	417	250	39.1	425	166.0	220				o								
18/45-180W			PW	1:1	375	180	45.5	330	145.5	128		x	x	x								
21/54-140W			PW	1:1	333	140	49.0	250	122.5	96		x	x	x			o					
24/60-120W			PW	1:1	294	120	49.7	210	104.3	81		x	x	x								
24/60-140W			PW	1:1	270	140	41.9	250	104.7	110		x	o	x		x	o			x		
27/70-120W			PW	1:1	249	120	45.3	210	95.0	91		x	o	x								

SEFAR® PET 1500		vazba		velikost oka	jmenovitý průměr vlákna	stupeň otevřenosti síta	tloušťka síťoviny	teoretický objem barvy	váha síťoviny	SERVIS CENTRUM dodávané šíře														
označení - cm/palec										cm palec	115 45	136 53	158 62	165 65	186 73	212 83	234 92	260 102	316 124	365 143	400 157			
27/70-140W		PW	1:1	222	140	36	245	88.3	124		x													
30/76-120W		PW	1:1	211	120	40.2	212	82.4	101		o	x	o											
32/83-70 W		PW	1:1	240	70	58.7	117	68.7	37		o	x	x											
32/83-70Y		PW	1:1	240	70	58.7	117	68.7	37				x											
32/83-100W		PW	1:1	209	100	44.5	166	72.1	75		x	x	x											
32/83-100Y		PW	1:1	209	100	44.5	166	72.1	75				o											
32/83-120W		PW	1:1	191	120	37.2	210	78.0	108				o											
36/92-90W		PW	1:1	183	90	43.3	147	64.9	68		x	x	x			o	o							
36/92-100W		PW	1:1	174	100	39.1	162	62.6	84			o	x		o									
40-103-80W		PW	1:1	166	80	44.1	133	58.6	60		x	o	x			o								
43/110-80W		PW	1:1	149	80	40.8	130	53	64		x	x	x		o	o	o	o						
43/110-80Y		PW	1:1	149	80	40.8	130	53	64		x	x	x			x								

SEFAR® PET 1500		vazba		velikost oka	jmenovitý průměr vlákna	stupeň otevřenosti síta	tloušťka síťoviny	teoretický objem barvy	váha síťoviny	SERVIS CENTRUM dodávané šíře											
označení - cm/palec										cm	115	136	158	165	186	212	234	260	316	365	400
		palec	45	53	62	65	73	83	92	102	124	143	157								
43/110-90W		PW	1:1	136	90	34.0	150	51.0	82		o										
45/115-70W		PW	1:1	150	70	45.7	115	52.6	52				o								
45/115-80W		PW	1:1	138	80	38.7	130	50.3	67				o								
48/123-55W		PW	1:1	151	55	52.8	90	47.5	34				x		o						
48/123-55Y		PW	1:1	151	55	52.8	90	47.5	34		o		x								
48/123-70W		PW	1:1	133	70	41.0	113	45.1	55		x	x	x		o	x	x		x		
48/123-70Y		PW	1:1	133	70	41.0	113	45.1	55		x	o	x								
48/123-80W		PW	1:1	122	80	34.5	130	44.8	72				x								
51/131-70W		PW	1:1	121	70	38.1	114	43.5	58		o		o								
54/137-64W		PW	1:1	115	64	38.7	103	39.8	51		x	x	x		o	o	o			x	
54/137-64Y		PW	1:1	115	64	38.7	103	39.8	51		x	x	x			o					
54/137-70W		PW	1:1	109	70	34.8	112	38.9	62				o			o					

SEFAR® PET 1500		vazba		velikost oka	jmenovitý průměr vlákna	stupeň otevřenosti síta	tloušťka síťoviny	teoretický objem barvy	váha síťoviny	SERVIS CENTRUM dodávané šíře											
označení - cm/palec										cm palec	115 45	136 53	158 62	165 65	186 73	212 83	234 92	260 102	316 124	365 143	400 157
61/156-64W		PW	1:1	90	64	30.1	101	30.4	58		x	x	x		x	x	o	o			
61/156-64Y		PW	1:1	90	64	30.1	101	30.4	58		x	x	x			o	o				
61/156-70W		PW	1:1	86	70	27.5	114	30.5	70		x		o								
68/175-55W		PW	1:1	85	55	33.5	87	28.4	48		o	o	x	o	o	x	x				
68/175-55Y		PW	1:1	85	55	33.5	87	28.4	48		x	x	x			x	o				
68/175-64W		PW	1:1	78	64	28.2	98	27.6	65				x								
68/175-70W		TW	2:1	70	70	22.7	125	28.4	78							o					
71/180-55W		PW	1:1	79	55	31.5	90	28.4	51				o		o	x	x				
73/186-55W		PW	1:1	75	55	30.0	89	26.7	52				x								
77/195-48W		PW	1:1	77	48	35.0	80	28.0	42		x	x	x		x	x	o				
77/195-48Y		PW	1:1	77	48	35.0	80	28.0	42		x	x	x		x	x	o				

SEFAR® PET 1500			vazba		velikost oka	jmenovitý průměr vlákn	stupeň otevřenosti síta	tloušťka síťoviny	teoretický objem barvy	váha síťoviny	SERVIS CENTRUM 											
dodávané šíře																						
označení - cm/palec			µm	µm	%	µm	cm³ / m²	g/ m²	cm palec	115 45	136 53	158 62	165 65	186 73	212 83	234 92	260 102	316 124	365 143	400 157		
77/195-55W	PW	1:1	67	55	26.5	87	23.3	55		x	x	x		x	x	o	o	o				
77/195-55Y	PW	1:1	67	55	26.5	87	23.3	55		x	x	x		x	x	x						
90/230-40W	PW	1:1	68	40	37.6	65	24.4	33		x		x										
90/230-40Y	PW	1:1	68	40	37.6	65	24.4	33		x	x	x			x	x						
90/230-48W	PW	1:1	55	48	24.6	78	19.2	49		x	x	x		o	o	x	x	o				
90/230-48Y	PW	1:1	55	48	24.6	78	19.2	49		x	x	x		x	x	x	o	o				
95/240-40Y	PW	1:1	62	40	35:0	63	22.0	35				o										
100/255-40W	PW	1:1	57	40	32.5	64	21.1	37		x	x	x	o	x	x	o						
100/255-40Y	PW	1:1	57	40	32.5	64	21.1	37		x	x	x		x	x	x						
110/280-34W	PW	1:1	54	34	35.2	55	19.3	31		x		o										
110/280-34Y	PW	1:1	54	34	35.2	55	19.3	31		x	x	x										
110/280-40W	PW	1:1	47	40	26.6	65	17.3	40				o										

SEFAR® PET 1500			vazba		velikost oka	jmenovitý průměr vlákna	stupeň otevřenosti síta	tloušťka síťoviny	teoretický objem barvy	váha síťoviny	SERVIS CENTRUM dodávané šíře											
označení - cm/palec											µm	µm	%	µm	cm³ / m²	g/ m ²	cm palec	115 45	136 53	158 62	165 65	186 73
110/280-40Y	PW	1:1	47	40	26.6	65	17.3	40				x			x							
120/305-31W	PW	1:1	49	31	35.0	49	17.2	26		x												
120/305-31Y	PW	1:1	49	31	35.0	49	17.2	26		x	x	x										
120/305-34W	PW	1:1	45	34	29.6	55	16.3	34		x	x	x		x	x	o		o				
120/305-34Y	PW	1:1	45	34	29.6	55	16.3	34		x	x	x		x	x	x	x					
120/305-40W	PW	1:1	37	40	20.1	64	13.0	44		o	x	x		o	o	o						
120/305-40Y	PW	1:1	37	40	20.1	64	13.0	44		x	x	x				o						
130/330-34W	PW	1:1	40	34	26.9	55	14.3	37		o												
130/330-34Y	PW	1:1	40	34	26.9	55	14.3	37		o	x	x			o							
140/355-31W	PW	1:1	36	31	26.0	48	12.5	30		x		x										
140/355-31Y	PW	1:1	36	31	26.0	48	12.5	30		x	x	x			o							
140/355-34W	PW	1:1	31	34	19.4	55	10.6	39		x	x	x			x	x						

SEFAR® PET 1500		vazba		velikost oka	jmenovitý průměr vlákna	stupeň otevřenosti síta	tloušťka síťoviny	teoretický objem barvy	váha síťoviny	SERVIS CENTRUM 										
dodávané šíře																				
označení - cm/palec			µm	µm	%	µm	cm³/ m²	g/ m ²	cm palec	115 45	136 53	158 62	165 65	186 73	212 83	234 92	260 102	316 124	365 143	400 157
140/355-34Y	PW	1:1	31	34	19.4	55	10.6	39		x	x	x			x	x	x			
140/355-34Y	TW	2:1	33	34	21.3	61	13.2	39			x	o			o					
150/380-27Y	PW	1:1	36	27	28.6	42	11.7	26		x		x								
150/380-31W	PW	1:1	32	31	23.3	47	10.9	32		o										
150/380-31Y	PW	1:1	32	31	23.3	47	10.9	32		x	x	x		x	x					
150/380-34W	PW	1:1	23	34	12.1	55	6.6	42		o		x			x	x				
150/380-34Y	PW	1:1	23	34	12.1	55	6.6	42		x	x	x		x	o	x	x			
150/380-34Y	TW	2:1	26	34	15.4	62	9.6	42		x	o	o			x	o				
165/420-27Y	PW	1:1	29	27	22.3	43	9.6	29		x	x	x			x	o				
165/420-31W	PW	1:1	23	31	14.5	48	7.0	36		x		o								
165/420-31Y	PW	1:1	23	31	14.5	48	7.0	36		x	x	x			x					
165/420-34W	TW	2:2	23	34	13.9	62	8.6	46		o		x								

SEFAR® PET 1500			vazba		velikost oka	jmenovitý průměr vlákn	stupeň otevřenosti síta	tloušťka síťoviny	teoretický objem barvy	váha síťoviny	SERVIS CENTRUM dodávané šíře																		
označení - cm/palec											µm	µm	%	µm	cm³ / m2	g / m ²	cm palec	115 45	136 53	158 62	165 65	186 73	212 83	234 92	260 102	316 124	365 143	400 157	
165/420-34Y			TW	2:2	23	34	13.9	62	8.6	46		o	o	x															
180/460-27Y			PW	1:1	22	27	15.1	43	6.5	31		x	x	x															
180/460-31W			TW	2:2	23	31	16.5	56	9.1	39		x		x															
180/460-31Y			TW	2:2	23	31	16.5	56	9.1	39		x	o	x			o												
190/480-31W			TW	2:2	16	31	9.0	55	5.0	41		o																	
190/480-31Y			TW	2:2	16	31	9.0	55	5.0	41		o																	

podmínky objednání u dodavatele:

x – skladem v SC, termín dodání 1-2 dny

x – skladem v SEFARU, termín dodání 1-2 týdny, objednávka podmíněna minimálním množstvím (1 role cca 25 bm)

o – objednávka na dotaz, objednávka podmíněna minimálním množstvím (1 role cca 25 bm)

tučně označená tkanina – napínání v SC

* - šíře 142 cm