

SEFAR® PME	vazba		velikost oka	jmenovitý průměr vlákn	stupeň otevřenosti síta	tloušťka síťoviny	teoretický objem barvy	váha síťoviny							
									označení - cm/palec	μm	μm	%	μm	cm ³ / m ²	g / m ²
71/180-48Y	PW	1:1	90	48	41	77	31				o	o	x		o
100/255-35Y	PW	1:1	61	35	37	51	19				o	o	o		
100/255-40W	PW	1:1	57	40	32	61	20				x	o	x		
100/255-40Y	PW	1:1	57	40	32	61	20				o	x	x		
110/280-35W	PW	1:1	53	35	34	53	18				o	x			
110/280-35Y	PW	1:1	53	35	34	53	18				o	x	x		
120/305-35W	PW	1:1	42	35	25	52	13				x	x	x		o
120/305-35Y	PW	1:1	42	35	25	52	13				x	x	x	o	x

podmínky objednání u dodavatele: **x** – skladem v SC, termín dodání 1-2 dny

x – skladem v SEFAR, termín dodání 1-2 týdny, objednávka podmíněna minimálním množstvím (1 role cca 25 bm)

o – objednávka na dotaz, objednávka podmíněna minimálním množstvím (1 role cca 25 bm)

tučně označená tkanina – napínání v SC